

## WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU

Rodzaj cementu:	<b>CEM II/A-M (S-LL) 52,5N</b>
Zakład produkcyjny:	Cementownia Góraźdze
Wymagania normowe wg:	PN-EN 197-1
Deklaracja właściwości użytkowych nr:	1487-CPR-027-24
Krajowa deklaracja wł. użytkowych nr:	nie dotyczy
Średnia za miesiąc:	Styczeń 2024

### 1. Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ściskanie	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
po 2 dniach	[MPa]	27,0	≥ 20,0
po 28 dniach		59,7	≥ 52,5

### 2. Właściwości fizyczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
Początek czasu wiązania	[min]	207	≥ 45
Woda do konsystencji normowej	[%]	29,0	brak wymagań
Staość objętości	[mm]	0,7	≤ 10
Powierzchnia właściwa	[cm <sup>2</sup> /g]	4816	brak wymagań

### 3. Właściwości chemiczne

	Jednostka	Wartość średnia	Wymaganie
SO <sub>3</sub>	[%]	2,63	≤ 4,0%
Cl <sup>-</sup>	[%]	0,063	≤ 0,10%

Główny Specjalista  
ds. Doradztwa Technicznego  
  
dr inż. Maciej Batóg

05.04.2024